


AG-04 • PRODUCT GUIDE / პროდუქტის გზამკვლევი

ღორღის ნარევი 0/40

Crushed aggregate mixture 0/40



განზრახული გამოყენება

არაბმული საფუძვლისა და პლატფორმის
სამუშაოებისთვის - პროექტით განსაზღვრული
გრადაციით

INTENDED USE

Candidate for unbound base and platform works, with
grading defined by the project.

შეკვეთის დოკუმენტი / ORDER DOCUMENT

არსებობის შემთხვევაში, კონკრეტული შეკვეთისთვის შესაბამისი ხარისხისა და სპეციფიკაციის დოკუმენტი
შეთავაზებასთან ერთად ან მოთხოვნით მოგეწოდებათ შერჩეული მასალის ფაქტობრივი წყაროს ან საწყობისა და
პარტიის მიხედვით. დოკუმენტში ასახული შედეგები ვრცელდება მხოლოდ მასში იდენტიფიცირებულ ნიმუშზე ან
მასალაზე, წყაროსა თუ საწყობზე და პარტიაზე.

Where available, quality and specification documents relevant to a specific order are provided with the quotation or on request and matched to the
selected material's actual source or warehouse and batch. The results in a document apply only to the sample or material, source or warehouse, and batch
identified in it.

VERSION 2026-08-13-r4 • MATERIAL • SOURCE / WAREHOUSE • BATCH

გამოყენების ჩარჩო / APPLICATION FRAMEWORK

პირობითი გამოყენება

არაბმული საფუძვლისა და პლატფორმის
სამუშაოებისთვის - პროექტით განსაზღვრული
გრადაციით

INTENDED USE

Candidate for unbound base and platform works, with
grading defined by the project.

რისი გათვალისწინებაა საჭირო

რა ტიპის ფენა, გრუნტი და დატკეპნის
კრიტერიუმი მოთხოვნილი?

LIMITATION / DECISION GATE

Confirm layer type, subgrade and compaction criteria.

სტანდარტების რუკა / STANDARDS MAP

Product and intended-use scope

EN 13242

2002+A1:2007

აგრეგატები სამოქალაქო და საგზაო სამუშაოებისთვის

Aggregates for civil engineering and road construction

ბუნებრივი, წარმოებული ან რეციკლირებული აგრეგატების
თვისებების ჩარჩო არაბმულ და ჰიდრავლიკურად ბმულ
მასალებში გამოყენებისთვის.

Framework for natural, manufactured or recycled aggregates used in
unbound and hydraulically bound materials for civil engineering and
road construction.

BSI - EN 13242 edition and scope

EN 13285

2018

არაბმული 0/D ნარევები

Unbound 0/D mixtures

მიწოდების მომენტში გზების, აეროდრომებისა და სხვა
სატრანსპორტო არეებისთვის განკუთვნილი 0/D ნარევის
შემადგენლობისა და კატეგორიების ჩარჩო.

Framework for the composition and categories of 0/D mixtures supplied
for roads, airfields and other trafficked areas.

BSI - EN 13285:2018 scope

გამოყენების ზუსტი ფარგლები / EXACT SCOPE

გვერდზე მითითებული სტანდარტები და ხარისხის მოთხოვნები გამოიყენება მხოლოდ შესაბამისი
პროდუქტისა და დანიშნულების ფარგლებში და არ ნიშნავს კომპანიის ყველა პროდუქტის, ყველა წყაროს,
ყველა საწყობის ან ყველა პარტიის საერთო სერტიფიცირებას.

The standards and quality requirements stated in this document apply only within the scope of the relevant product and intended use and do not represent
general certification of all company products, sources, warehouses, or batches.

ხარისხის შემოწმებები / QUALITY CHECKS

შესაბამისი მეთოდები შეირჩევა პროდუქტის, დანიშნულებისა და პროექტის მოთხოვნების მიხედვით. კონკრეტული შედეგები აისახება შესაბამისი მასალის, წყაროს ან საწყობისა და პარტიის ლაბორატორიულ დოკუმენტში.

Methods are selected for the product, intended use and project requirements. Specific results are recorded in the laboratory document tied to the relevant material, source or warehouse, and batch.

PROPERTY / თვისება	METHOD	WHY CHECKED / მიზანი
წარმომადგენლობითი სინჯი Representative sample	EN 932-1	კარიერის, მარაგის ან მიწოდების პარტიის იდენტიფიკაცია Link the sample to the identified source, stockpile or delivery lot.
გრანულომეტრია Particle-size distribution	EN 933-1	გრანულომეტრიული დეკლარაციის საფუძველი Washed sieving result for the declared grading.
ფორმა / დამსხვრეული ზედაპირი Shape / crushed faces	EN 933-3 / EN 933-5	მსხვილი აგრეგატის დანიშნულების მიხედვით Determine for coarse aggregate where required by the intended use.
ცვეთა Resistance to wear	EN 1097-1	Micro-Deval - მხოლოდ მოთხოვნილი გამოყენებისთვის Micro-Deval test only where required by the intended use.
ფრაგმენტაცია Resistance to fragmentation	EN 1097-2	Los Angeles - მხოლოდ მოთხოვნილი გამოყენებისთვის Los Angeles test only where required by the intended use.
ყინვა-ღოღო Freeze-thaw resistance	EN 1367-1	გარემოსა და პროექტის მოთხოვნის მიხედვით Determine only when required by exposure and the project specification.
წვრილი ნაწილაკების ხარისხი Quality of fines	EN 933-8 / EN 933-9	სპეციფიკაციის მიხედვით Sand equivalent or methylene blue as required by the specification.
ფრაგმენტაცია / ცვეთა Fragmentation / wear	EN 1097-2 / EN 1097-1	დანიშნულების მიხედვით Select the applicable test category from the contract specification.
ლაბორატორიული reference density Laboratory reference density	EN 13286-2	Proctor - მოწყობილი ფენის სავსე მდგომარეობაში Proctor reference; it does not replace field acceptance of the constructed layer.

მეთოდი შეირჩევა პროდუქტისა და დანიშნულების მიხედვით

Method selection follows the product and intended use

ხარისხი და შესაბამისი მოთხოვნები

მასალის ხარისხის მოთხოვნები განისაზღვრება პროდუქტის ტიპის, დანიშნულებისა და კონკრეტული შეკვეთისთვის შესაბამისი სტანდარტებითა და ტექნიკური მოთხოვნებით.

Material quality requirements are determined by the product type, intended use, and the standards and technical requirements applicable to the specific order.

დოკუმენტის მიხმა შეკვეთაზე / DOCUMENT MATCHING

01

მასალა და ფრაქცია

Material and grading

02

გაცემის წყარო ან საწყობი

Issuing source or warehouse

03

მიწოდების პარტია

Delivery batch

04

ლაბორატორიული დოკუმენტი

Laboratory document

შესაბამისი ფარგლები / APPLICABLE SCOPE

გვერდზე მითითებული სტანდარტები და ხარისხის მოთხოვნები გამოიყენება მხოლოდ შესაბამისი პროდუქტისა და დანიშნულების ფარგლებში და არ ნიშნავს კომპანიის ყველა პროდუქტის, ყველა წყაროს, ყველა საწყობის ან ყველა პარტიის საერთო სერტიფიცირებას.

The standards and quality requirements stated in this document apply only within the scope of the relevant product and intended use and do not represent general certification of all company products, sources, warehouses, or batches.

სტანდარტის კონკრეტული გამოცემა, გამოყენების სფერო და პროექტის მოთხოვნები მოწმდება შეკვეთის მიხედვით.

The applicable standard edition, scope and project requirements are confirmed for the order.